

Sud Floor**(massetto cementizio)**

Cod: 603001/ Grigio

TIPOLOGIA

Premiscelato cementizio idoneo per la preparazione di sottofondi a essiccazione medio-rapida e ritiro compensato. È utilizzabile per interni ed esterni e risulta essere un supporto idoneo per l'incollaggio di piastrelle di qualsiasi tipo.

PREPARAZIONE

Miscelare il prodotto con acqua pulita e amalgamare il tutto con agitatore a frusta a basso numero di giri per piccoli lavori, oppure impastare in betoniera da cantiere. Rapporto di miscelazione: due/tre litri di acqua per sacco di prodotto.

POSA IN OPERA

I supporti da ricoprire con questo prodotto devono essere coerenti, privi di efflorescenze, oli o grassi.

Predisporre lungo le pareti perimetrali e gli elementi in elevazione un nastro di materiale comprimibile dello spessore di 7-10 mm. Ottenuto un impasto omogeneo e privo di grumi, utilizzare il prodotto come un classico sottofondo sabbia-cemento (tipo terra umida). Il massetto, adeguatamente compattato, deve essere stagiato fino al livello desiderato e quindi rifinito con frattazzo o con macchina a disco rotante. La superficie così ottenuta deve risultare omogenea e non devono essere presenti parti incoerenti. Per grandi superfici si consiglia l'esecuzione di tagli tecnici ogni 30mq di superficie e la creazione di giunti elastici.

Colore:	Grigio
Spessore di applicazione:	Da 3 a 6 cm
Granulometria:	< 3 mm
Acqua d'impasto:	10% circa
Tempo di lavorabilità:	60 minuti circa
Consumo:	19 Kg/m ² circa per cm di spessore
Resistenza a flessione:	2 N/mm ² circa
Resistenza a compressione:	20 N/mm ² circa
Resistenza al fuoco	Classe 0
Ceramica:	Dopo 15 giorni
Cotto e pietre naturali	Dopo 15 giorni
Parquets, Moquette. Etc.	Dopo 28 giorni

**AVVERTENZE**

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Non applicare nelle giornate ventose. Prima della posa di parquets verificare la percentuale di umidità residua presente nel massetto.

IMBALLO

Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi tre.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

I massetti saranno realizzati con un premiscelato secco cementizio pronto all'uso, tipo massetto SUD FLOOR della **Innovazioni Group Srl**, costituito da cemento grigio, sabbie selezionate e additivi vari. Il prodotto dovrà essere impastato in betoniera con sola acqua e posato in opera con consistenza di terra umida.